

TITAN BANHOS E COZINHAS ESMALTE AZULEJOS

Interiores. Acetinado



Código do produto: 02E

Descrição

Esmalte sintético acetinado de fácil aplicação, obtendo-se acabamentos de elevada perfeição e suavidade ao tacto. Grande dureza e resistência ao desgaste, riscos, sabão, manchas de licor, sumos, óleo, etc. Muito Lavável. **Não indicado para imersão, nem zonas com condensação constante.**

Campos de Aplicação

Esmalte de interiores para aplicação sobre azulejos de cerâmica. **Não utilizar em tijoleiras de chão nem prateleiras.**

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica Modificada
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e 4 cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,35 - 1,65 kg/l
Rendimento	12 - 14 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 h
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos e Oleosos, Solvente sem cheiro ou Agarrás Mineral
Coloração	Corante Universal Titan ou Sistema Tintométrico Titan (max. 5% em volume)
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 - 41 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	47,5 - 51,7%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COVs 300 g/l
Apresentação	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Limpar e desengordurar bem a superfície com água e sabão, antes de pintar, evitando a utilização de produtos de limpeza com silicone ou cera. Deixar secar em profundidade.

Para assegurar uma melhor aderência, as juntas devem ser esfregadas com uma escova, afim de eliminar toda a sujidade, fungos, gorduras, etc. Depois deixar secar bem a superfície com um pano limpo.

Agitar bem o produto e aplicar uma camada fina. No caso de ter de cobrir cores intensas, recomenda-se aplicar uma segunda demão.

Deve-se prestar especial atenção às juntas e esquinas. Isolar estas zonas com silicone para evitar a entrada de humidade.

Esperar 5 dias para utilizar as zonas de água, passado este período, pode lavar-se a superfície com um detergente suave. Não utilizar produtos abrasivos, esfregões ou escovas pois riscam o esmalte.

A temperaturas do suporte inferiores a 10°C e com rendimentos baixos o tempo de repintura aumenta. Comprovar se a secagem está completa antes de repintar.

IMPORTANTE: alcança o seu grau definitivo de brilho acetinado passados 3 dias aproximadamente, dependendo da temperatura ambiente (contém poucos solventes).

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

02E - TITAN BANHOS E COZINHAS ESMALTE AZULEJOS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

